



PRÜFBERICHT

Nr. 1826/97 vom 02.12.1997

Bestimmung der Ritzhärte der Oberfläche nach Mohs nach DIN EN 101

Auftraggeber: DÖLLER CERAMIC COLLECTIONS Produktions- und Handels GmbH,
Molkereistraße 6, A-3253 Erlauf
Auftragsdatum: 22.10.1997
Probenahme: Auftraggeber
Prüfgegenstand: Feinsteinzeugfliesen unglasiert, TOP FLOOR, Format 10x10 cm
modul, Farbe granit-blau, Oberfläche eben, 1. Sorte
Produktnorm: DIN EN 176, Gruppe B I
Herstell-/Werkmaß: 96 x 96 mm
Eingang des Prüfgegenstands: 24.10.1997
Probennummer: 97/372
Auftrags-Nummer: 75 1826 26
Prüfdatum: 10.11.1997

PRÜFERGEBNIS:

1. Mohs-Härte jeder Probe

Probe 1: 8
Probe 2: 8
Probe 3: 8

2. Anforderung nach DIN EN 176: Glasierte Fliesen und Platten: min. 5
Unglasierte Fliesen und Platten: min. 6

Anforderung erfüllt: ja



Schwerin
Dr. Schwerin